

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-278374

(43)Date of publication of application : 24.10.1995

(51)Int.Cl.

C08L 23/10
C08K 5/20

(21)Application number : 06-093763

(71)Applicant : NEW JAPAN CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 06.04.1994


(72)Inventor : KITAGAWA HIROSHI
YANA YOSHITAKA
IKEDA NAOKI
YOSHIMURA MASAFUMI
MIZOGUCHI KAZUAKI

(54) POLYPROPYLENE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a propylene resin composition comprising PP resin, a crystal-nucleating agent, and a specific tricarboxylic acid amide compound, high in crystallization temperature, excellent in transparency, and useful for films, etc.

CONSTITUTION: This polypropylene resin composition comprises (A) 100 pts.wt. of wt. resin, (B) a crystal-nucleating agent comprising one or more compounds selected from an aromatic carboxylic acid metal salt, an aromatic carboxylic acid anhydride, an aromatic phosphoric acid metal salt, an aromatic phosphoric acid ester amine salt, and a sorbitol derivative such as dibenzylidene sorbitol preferably in an amount of 0.001-5 pts.wt., and (C) one or more kinds of tricarboxylic acid amide compounds of the formula (R1-R3 each is, cycloalkyl, etc.) preferably in an amount of 0.001-5 pts.wt.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 05.04.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3430626

- ' [Date of registration] 23.05.2003
- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-278374

(43) 公開日 平成7年(1995)10月24日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	P I	技術表示箇所
C 0 8 L 23/10	K E W			
C 0 8 K 5/20				

審査請求 未請求 請求項の数 6 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号	特願平6-93763	(71) 出願人	000191250 新日本理化学株式会社 京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地
(22) 出願日	平成6年(1994)4月6日	(72) 発明者	北川 宏 京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地 新 日本理化学株式会社内
		(72) 発明者	梁 吉孝 京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地 新 日本理化学株式会社内
		(72) 発明者	池田 直紀 京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地 新 日本理化学株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポリプロピレン系樹脂組成物

(57) 【要約】

【目的】 結晶化温度が高く、且つ透明性が大幅に改良されたポリプロピレン系樹脂組成物を提供する。

【構成】 本発明に係るポリプロピレン系樹脂組成物は、ポリプロピレン系樹脂と、結晶化核剤とトリカルバリル酸系アミド化合物とを含有する。ここで、効果的な結晶化核剤として、芳香族カルボン酸金属塩、芳香族カルボン酸無水物、芳香族リン酸エステルの金属塩、芳香族リン酸エステルのアミン塩及びソルビトール系誘導体が挙げられ、特にソルビトール系誘導体が推奨される。

REST AVAILABLE COPY

(2)


特開平 7-278374

2

【特許請求の範囲】


【請求項 1】 ポリプロピレン系樹脂と、結晶化核剤と一般式 (1) で表される 1 種若しくは 2 種以上のトリカルバリル酸系アミド化合物とを含有することを特徴とするポリプロピレン系樹脂組成物。

【化 1】




【式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は同一又は異なって、水素原子、シクロアルキル基、一般式 (2) 又は一般式 (3) で表される基を表す。但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 の何れもが水素原子であることはない。】

【化 2】



【式中、 R^4 は炭素数 1～3 のアルキル基を表す。a は *



【式中、 R^5 、 R^6 は同一又は異なって、炭素数 1～5 のアルキル基、炭素数 1～5 のアルコキシ基又はハロゲン基を表す。c、d は同一又は異なって、0～3 の整数を表す。】


【請求項 4】 ソルビトール誘導体が、ジベンジリデンソルビトール、ビス (p-メチルベンジリデン) ソルビトール、ビス (p-エチルベンジリデン) ソルビトール、ビス (2, 4-ジメチルベンジリデン) ソルビトール、ビス (3, 4-ジメチルベンジリデン) ソルビトール、ビス (3, 5-ジメチルベンジリデン) ソルビトール、ビス (p-クロロベンジリデン) ソルビトール、ベンジリデン-p-クロロベンジリデンソルビトール、ベンジリデン-アルキル置換ベンジリデンソルビトールである請求項 1 又は請求項 2 に記載のポリプロピレン系樹脂組成物。

【請求項 5】 アミド系化合物が、トリカルバリル酸トリシクロヘキシルアミド、トリカルバリル酸トリス (2-メチルシクロヘキシルアミド)、トリカルバリル酸トリシクロヘキサメチルアミド及び/又はトリカルバリル酸トリス (2, 3-ジメチルシクロヘキシルアミド) である請求項 1～4 の何れかの項に記載のポリプロピレン系樹脂組成物。

【請求項 6】 ポリプロピレン系樹脂 100 重量部に対し、結晶化核剤及びアミド系化合物をそれぞれ 0.001～5 重量部配合してなる請求項 1～5 の何れかの項に記載のポリプロピレン系樹脂組成物。

* 1～5 の整数を表す。】

【化 3】



【式中、 R^5 は炭素数 1～3 のアルキル基を表す。b は 0～5 の整数を表す。】

【請求項 2】 結晶化核剤が、芳香族カルボン酸金属塩、芳香族カルボン酸無水物、芳香族リン酸エステルの金属塩、芳香族リン酸エステルのアミン塩及びソルビトール系誘導体よりなる群から選ばれる 1 種若しくは 2 種以上の化合物である請求項 1 に記載のポリプロピレン系樹脂組成物。

【請求項 3】 ソルビトール誘導体が、一般式 (4) で表される化合物である請求項 1 又は請求項 2 に記載のポリプロピレン系樹脂組成物。

【化 4】



【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、透明性の改善されたポリプロピレン系樹脂組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】 ポリプロピレン系樹脂は、成形性、機械特性、電気特性等が優れているために、フィルム成形、シート成形、ブロー成形、射出成形等の素材として、様々な分野に応用されている。

【0003】 しかし、当該樹脂は、一般的には優れた物性を有しているものの結晶性であるために透明性が良くないという問題点があり、その応用分野においては商品価値を損なっている場合がある。

【0004】 今までにポリプロピレン系樹脂の結晶性及び/又は透明性を改良することを目的として種々の試みが行われてきた。例えば、ポリプロピレン系樹脂に対し、カルボン酸の金属塩、芳香族カルボン酸の金属塩又は無水物、芳香族リン酸エステルの金属塩又は脂肪族多価アミンの塩、脂肪族ジカルボン酸のアミン塩や金属塩、ソルビトール誘導体等を結晶化核剤として添加する方法が知られている。

【0005】 しかしながら、これらの化合物の中には効果が不十分であったり、樹脂の改質効果を示す結晶化核剤に対しても、その用途によっては、更に高い透明性が求められており、尚、改善の余地が認められる。

【0006】

(3)

特開平7-278374

3

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述したような結晶化核剤の問題点を解消し、透明性のより向上したポリプロピレン系樹脂組成物を提案することを目的とする。


【0007】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、かかる現状に鑑み、当該課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、ポリプロピレン系樹脂に対し、従来公知の結晶化核剤と特定の構造を有するアミド系化合物とを併用することで、透明性の改善効果を示し得ることを見だし、かかる知見に基づいて本発明を完成するに至った。

【0008】即ち、本発明に係るポリプロピレン系樹脂組成物は、結晶化核剤と一般式(1)で表される1種若しくは2種以上のトリカルバリル酸系アミド化合物を含むことを特徴とする。

【0009】


【化5】



【式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 は同一又は異なって、水素原子、シクロアルキル基、一般式(2)又は一般式(3)で表される基を表す。但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 の何れもが水素原子であることはない。】

【0010】


【化6】



【式中、 R^4 は炭素数1～3のアルキル基を表す。 a は1～5の整数を表す。】

【0011】

【化7】



【式中、 R^5 は炭素数1～3のアルキル基を表す。 b は0～5の整数を表す。】

【0012】一般式(1)で示されるアミド系化合物は、所定のトリカルバリル酸又はその無水物又はそのエステルと1種若しくは2種以上のモノアミンとを従来公知の方法に従ってアミド化することにより容易に調製することができる。

【0013】本発明に係るアミド系化合物には、モノアミド化合物、ジアミド化合物及びトリアミド化合物の何れのアミド系化合物も含まれる。

【0014】当該モノアミンとしては、シクロヘキシル

4

アミン、2-メチルシクロヘキシルアミン、3-メチルシクロヘキシルアミン、4-メチルシクロヘキシルアミン、2,3-ジメチルシクロヘキシルアミン、2,4-ジメチルシクロヘキシルアミン、2,5-ジメチルシクロヘキシルアミン、2,6-ジメチルシクロヘキシルアミン、3,4-ジメチルシクロヘキシルアミン、3,5-ジメチルシクロヘキシルアミン、3,6-ジメチルシクロヘキシルアミン、トリメチルシクロヘキシルアミン、テトラメチルシクロヘキシルアミン、ヘキサメチルシクロヘキシルアミン、シクロヘキサメチルアミン、メチルシクロヘキサメチルアミン、ジメチルシクロヘキサメチルアミン、トリメチルシクロヘキサメチルアミン等が例示される。

【0015】本発明に係る結晶化核剤としては、一般にポリプロピレン系樹脂組成物の結晶化温度及び/又は透明性を高め得る化合物であれば特に限定されるものではなく、具体的には、芳香族カルボン酸金属塩、芳香族カルボン酸無水物、芳香族リン酸エステルの金属塩、芳香族リン酸エステルのアミン塩及びソルビトール系誘導体よりなる群から選ばれる1種若しくは2種以上の化合物が例示され、中でもソルビトール系誘導体が推奨される。

【0016】芳香族カルボン酸の金属塩としては、安息香酸ナトリウム、*p*-tert-ブチル安息香酸ナトリウム、ヒドロキシビス(*p*-tert-ブチル安息香酸)アルミニウム(以下「TBBA」と略記する。)等が例示される。

【0017】芳香族カルボン酸の無水物としては、安息香酸、*p*-tert-ブチル安息香酸、アルキル置換安息香酸の無水物等が例示される。

【0018】芳香族リン酸エステルの金属塩としては、リン酸ビス(*p*-tert-ブチルフェニル)ナトリウム、リン酸2,2'-メチレンビス(4,6-ジ-tert-ブチルフェニル)ナトリウム(以下「PBF」と略記する。)等が例示される。

【0019】芳香族リン酸エステルのアミン塩としては、リン酸2,2'-メチレンビス(4,6-ジ-tert-ブチルフェニル)と脂肪族多価アミンのアミン塩等が例示される。

【0020】ソルビトール系誘導体としては、一般式(4)で表される対称型又は非対称型のジアセタール化合物が例示される。


【0021】

【化8】

(4)

5

5



16

26

26

30

48

50

【0027】かかる重合体を製造するために適用される触媒としては、一般に使用されているチーグラー・ナッタ型触媒はもちろん、遷移金属化合物（例えば、三塩化チタン、四塩化チタン等のチタンのハロゲン化物）を塩化マグネシウム等のハロゲン化マグネシウムを主成分とする担体に保持してなる触媒と、アルキルアルミニウム化合物（トリエチルアルミニウム、ジエチルアルミニウムクロリド等）とを組み合わせる触媒系も使用できる。

【0028】ポリプロピレン系樹脂成分のメルトフローレート（以下「MFR」と略記する、JIS K 6758-1981）は、その適用する成形方法により適宜選択され、通常、0.1~200g/10分程度、好ましくは0.5~100g/10分程度である。

【００２９】本発明に係る結晶化核剤の配合量は、所定の効果が得られる限り特に限定されず適宜選択することができるが、通常、ポリプロピレン系樹脂１００重量部に対し、結晶化核剤０．０１～５重量部程度、より好ましくは０．０１～２重量部程度である。

【0030】又、本発明に係るアミド系化合物の配合量は、所定の効果が得られる限り特に限定されず適宜選択することができるが、通常、ポリプロピレン系樹脂100重量部に対し、0.001～5重量部程度、より好ましくは0.01～2重量部程度である。

【0031】結晶化核剤及びアミド系化合物を配合するに際し、夫々0.001重量部未満の場合には所定の透明改質効果を得られにくく、5重量部を越えて配合した場合には配合量に見合うだけの透明改質効果が期待できず、実際のでないばかりか不経済であって、いずれの場合も好ましくない。

【0032】本発明に係るポリプロピレン系樹脂組成物には、使用目的やその用途に応じて適宜、従来公知のポリプロピレン用改質剤を本発明の効果を損なわない範囲で添加することができる。

【0033】かかるポリプロピレン用改質剤としては、例えば、ポリオレフィン等衛生協議会編「ポジティブリストの添加剤表覧」（1990年10月）に記載されている各種添加剤が挙げられ、より具体的には、安定剤

(5)

特開平7-278374

7

8

(金属化合物、エポキシ化合物、窒素化合物、燐化合物、硫黄化合物等)、紫外線吸収剤(ベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物等)、酸化防止剤(フェノール系化合物、亜リン酸エステル系化合物、イオウ系化合物等)、界面活性剤、滑剤(パラフィン、ワックス等の脂肪族炭化水素、炭素数8~22の高級脂肪酸、炭素数8~22の高級脂肪酸金属塩(A1、Ca、Mg、Zn)塩、炭素数8~18の脂肪酸、炭素数8~22の脂肪酸アルコール、ポリグリコール、炭素数4~22の高級脂肪酸と炭素数4~18の脂肪酸1価アルコールとのエステル、炭素数8~22の高級脂肪酸アミド、シリコン油、ロジン誘導体等)、充填剤(タルク、ハイドロタルサイト、マイカ、ゼオライト、バーライト、珪藻土、炭酸カルシウム、ガラス繊維等)、発泡剤、発泡助剤、ポリマー添加剤の他、可塑剤(ジアルキルフタレート、ジアルキルヘキサヒドロフタレート等)、架橋剤、架橋促進剤、帯電防止剤、難燃剤、分散剤、有機無機の顔料、加工助剤、他の核剤等の各種添加剤が例示される。

【0034】かくして得られるポリプロピレン樹脂組成物は、成形性、耐熱性及び剛性、耐衝撃性等の機械特性に優れ、且つ透明性に優れる。

【0035】本発明のポリプロピレン系樹脂組成物は、所定の成分を従来公知の混合装置(ヘンシェルミキサー、リボンブレンダー等)を用いて混合した後、一軸或いは二軸の押出機等で熔融混練して製造され、得られた樹脂組成物は、フィルム、シート、小型容器、注射器、日用雑貨品、自動車部品、コンテナ、家電部品、不織布等の樹脂材料として好適であり、その目的とする製品に応じて射出成形、押出成形、ブロー成形等の各種成形法により成形される。

【0036】

【実施例】以下、実施例及び比較例を掲げ、本発明を詳しく説明する。尚、結晶化温度及びヘイズは下記の方法に従って測定した。

【0037】樹脂組成物の調製

所定のポリプロピレン系樹脂100重量部に所定量の結

晶化核剤及びアミド系化合物を配合し、ヘンシェルミキサーで混合後、20mmφの一軸押出機でペレット化する。

【0038】結晶化温度の測定

上記で得られたペレットを射出成形して厚さ0.5mmの試験片を得る。この試験片の結晶化ピーク温度をJIS K 7121に準拠して測定する。

【0039】ヘイズの測定

上記で得られたペレットを射出成形して厚さ1mmの試験片を得る。この試験片のヘイズをJIS K 6714に準拠して測定する。

【0040】実施例1~10

プロピレン-エチレンランダムコポリマー粉末(MFR=14g/10分)100重量部に対し、第1表に示す結晶化核剤及びアミド系化合物を所定量添加して樹脂組成物を調製し、このものの結晶化温度及びヘイズを測定した。得られた結果を第1表に示す。

【0041】比較例1~7

アミド系化合物を添加しない他は実施例1と同様にして樹脂組成物を調製し、このものの結晶化温度及びヘイズを測定した。得られた結果を第1表に示す。

【0042】実施例11~18

プロピレンホモポリマー粉末(MFR=14g/10分)100重量部に第2表に示す結晶化核剤及びアミド系化合物を所定量添加して樹脂組成物を調製し、このものの結晶化温度及びヘイズを測定した。得られた結果を第2表に示す。

【0043】比較例8~12

アミド系化合物を添加しない他は実施例11と同様にして樹脂組成物を調製し、このものの結晶化温度及びヘイズを測定した。得られた結果を第2表に示す。

【0044】

【発明の効果】本発明に係る結晶化核剤とアミド系化合物とを併用することにより、結晶化温度が高く、且つ透明性が大幅に改善されたポリプロピレン系樹脂組成物を得ることができる。

【表1】

BEST AVAILABLE COPY

(5)

特開平7-278374

9

10

表 1 表

		酸化剤 (重量部)					アミド系化合物 (重量部)				ヘイズ (%)	結晶化温度 (℃)
		DBS	MDBS	DMBS	PBF	TBBA	CHA	MCHA	CHMA	DCHA		
実施例 1	0.2							0.3			9.3	111
実施例 2	0.2									0.2	11.0	111
実施例 3			0.2					0.2			7.7	115
実施例 4				0.2				0.2			7.6	115
実施例 5					0.2			0.2			24.7	115
実施例 6					0.1			0.1			10.4	113
実施例 7			0.1					0.2			8.3	114
実施例 8			0.1				0.2				13.4	114
実施例 9			0.1						0.2		13.0	114
実施例 10						0.2		0.2			22.2	115
比較例 1	0.2										20.3	110
比較例 2			0.2								11.5	114
比較例 3			0.1								21.9	113
比較例 4				0.2							11.6	115
比較例 5					0.2						42.0	115
比較例 6					0.1						49.3	113
比較例 7						0.2					48.2	114

【表 2】

20

表 2 表

		酸化剤 (重量部)					アミド系化合物 (重量部)				ヘイズ (%)	結晶化温度 (℃)
		DBS	MDBS	DMBS	PBF	TBBA	CHA	MCHA	CHMA	DCHA		
実施例 11	0.2						0.2				22.4	124
実施例 12	0.2							0.2			19.4	124
実施例 13	0.2								0.2		21.3	124
実施例 14	0.2									0.2	20.5	124
実施例 15			0.2					0.2			17.0	130
実施例 16				0.2				0.2			16.9	130
実施例 17					0.2			0.2			23.8	132
実施例 18						0.2	0.2				32.9	130
比較例 8	0.2										58.5	124
比較例 9			0.2								20.3	131
比較例 10				0.2							21.8	131
比較例 11					0.2						40.1	132
比較例 12						0.2					50.4	129

フロントページの続き

(72)発明者 吉村 雅史

京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地 新
日本理化学株式会社内

(72)発明者 清口 和昭

京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地 新
日本理化学株式会社内

BEST AVAILABLE COPY